



Datablad

- Renofix 70 maskin mørtel

Du bedes følge de tekniske instruktioner!

Anvendelsesområde: Bruges på alle overflader som sprøjtemørtel. Særlig velegnet ved oppudsning af store flader. Skuretech S4 anbefales.

Sammensætning:

- cement
- høj kvalitetskalk

Funktioner:

- ensartet blandinger
- god vedhæftning
- velegnet til store flader

Grundforberedelse: Overflader skal renses for støv, snavs og rester inden påførelse.

Blanding: Bland en pose Renofix 70 med Skuretech S4 eller med en mixer i 2 minutter med ca. 9 liter rent vand, indtil massen bliver homogen og fri fra klumper. Herefter er materialet klar til brug.

Udførelse: Mørtlen påføres ved en murske eller med Skuretech S4 pumpe. Mørtlen skal anvendes inden for 2 timer og må ikke udsættes for regnvejr eller frost. Må ikke blandes med andre materialer.
Må ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5 ° C.



Advarsel: Indeholder cement og reagerer alkalisk ved kontakt med vand. Kan irritere hud og øjne. Ved øjenkontakt skyl straks med vand og kontakt læge.

Indpakning: Papirpose på 25 kg, som er beskyttet mod fugt.

Opbevaring: Opbevares tørt og utilgængeligt for børn. Skal beskyttes mod frysning og hurtig hærning. Opbevaringstid uåbnet: 6 måneder.

Tekniske data	I overensstemmelse med EN 12004 C1 T
Produkt nr.:	5319990620194
Produkt kode:	1070
Poser pr. palle:	42
Granulering:	0-3 mm.
Forbrug:	ca. 5 kg/m ²
Note:	Forbrugstal er omtrentlig og afhænger i høj grad af underlag og udførelse.
Materialetæthed, efter tørring (En 1015-10):	ca. 1600 kg/m ³

Hårdhed under pres efter 28 dage (EN 1015-11):	ca. 12 N/mm ²
Brandklasse:	A 1
MG (EN 998-1):	GP CSIV W0

Generelle instruktioner:

Dette data annullerer alle tidligere skrivelser. Dette er data fra vores nuværende analyser og er informationer baseret på vores nuværende analyser. Ingen juridisk forpligtelse kan opstå ud fra disse data. RENOVA produkter, samt alle råmaterialer der er indeholdt, er omfattet af konstante, kontinuerlige tests for at sikre en vedvarende samt samme niveau i kvalitet. Vores tekniske rådgivere står til rådighed for eventuelle spørgsmål vedrørende anvendelse, behandling etc. Du kan finde vores nuværende oplysninger på www.renofix.dk



RENOVA PUTZ | www.renofix.dk

RENOVA Dzepciste, Tetovo, Makedonija | Tel.: +389 44 487 300 | Fax: +389 44 487 200 | e-mail: info@renova.com.mk

Renofix Danmark | Selsmosevej 2 | DK - 2630 Taastrup | Tel.: 7020 0402 | e-mail: info@renofix.dk